



IMPERMEABILIZANTES

FICHA TECNICA

Descripción

Imperprij es un impermeabilizante acrílico en base acuosa, está elaborado a base de polímeros acrílicos, pigmentos inorgánicos, agregados minerales, alto contenido de fibras sintéticas y aditivos especiales que le brindan diversas propiedades en el desempeño, es un recubrimiento de alta viscosidad listo para aplicar, para uso múltiple como impermeabilizante y/o acabado en interior y exterior.

Sus componentes lo hacen ideal para mejorar las condiciones de aislamiento térmico haciendo más confortable el interior. Diseñado para proteger paredes, techos y diversos tipos de superficies, posee alta adherencia, elasticidad e impermeabilidad. Tiene alternativas de producto para duración o garantía de 5, 7 ó 10 años.

Debido a su composición acrílica, permite un correcto sellado de los muros disimulando las imperfecciones de las superficies. Es un producto resistente, durable y también decorativo si se desea dejarlo como acabado.

Se presenta en 3 colores: blanco, gris y rojo colonial y/o por pedidos especiales en los colores que soliciten.

Características:

- Alta repelencia al agua.
- Posee alta adherencia.
- Sólidos por peso: 70% aproximadamente
- Rendimiento aproximado: 1 galón en 7 a 9 m²
- No es combustible.
- No es tóxico.
- Alta elasticidad ante cambios térmicos.
- Secamiento: 1 a 3 horas, dependiendo del espesor.
- Diluyente: agua potable.
- Una vez seco pierde la tactosidad.
- Resistencia del paso peatonal moderado.



Superficie:

La superficie puede ser vertical u horizontal, debe ser consistente y estable, estar seca, limpia y libre de contaminantes como polvo, grasas, partículas sueltas, algas, hongos etc. que afecten la adherencia y permanencia del producto, en caso que la superficie contenga hongos o algas lávela con una solución de hipoclorito de sodio (blanqueador casero) de 1:1 en agua.

Aplicación:

Homogenice bien el producto, aplique con brocha y/o rodillo diluyéndolo con agua potable si lo considera necesario.

En superficies porosas aplique como imprimante una primera mano diluida en proporción aproximada de 1:1 o el IMPERPRIX IMPRIMANTE ACRILICO procurando que penetre bien en los poros y/o fisuras.

Al aplicar segundas manos deberá estar totalmente seca la anterior.

Dependiendo del tránsito o los usos, y en el caso de querer obtener una película de mayor resistencia mecánica, se refuerza colocando sobre la primera mano aun fresca del IMPERPRIX una tela enmallada de nylon



IMPERMEABILIZANTES

FICHA TECNICA



Mantenimiento Preventivo:

Para cumplir con el tiempo de garantía se debe hacer una inspección anual en toda el área impermeabilizada para detectar posibles roturas de la película ocasionadas por objetos extraños, si no presenta averías se debe aplicar una mano diluida en toda la superficie, en caso contrario remover la parte afectada, aplicar IMPERPRIX a un espesor igual al inicial y proceder a aplicar una mano diluida en toda la superficie, manteniendo con esto el tiempo de vida o garantía.

Precauciones:

- Cuando accidentalmente el IMPERPRIX contamine pisos, puertas u otros elementos, debe procederse de inmediato a limpiar y lavar con agua.
- Proteger la aplicación de la lluvia por lo menos durante 8 Horas después de aplicado.
- No se debe utilizar en sitios donde este en contacto permanente con agua, se debe evitar la aplicación en superficies donde se formen encharcamientos que perduren y que por ello incluso se favorezca la acumulación de lodos, factores que aceleran la degradación del sistema impermeable en dichos puntos.
- Evitar aplicar en superficies mojadas o saturadas de agua debido a que esto puede causar burbujas ante la evaporación del agua atrapada bajo el sistema impermeable.
- No aplicarlo sobre superficies mal adheridas al sustrato.
- No colocar sobre la impermeabilización ningún tipo de objeto corto punzante.
- No utilizarlo ante condiciones de rodamiento, tránsito vehicular ni peatonal constante (solo moderado, zapatos con suela plana)
- No mezclarlo con otros productos.
- Se necesitan por lo menos dos manos cruzadas sobre la imprimación.

Medidas de Seguridad:

- Este producto no es tóxico, ni inflamable y no presenta riesgo para la salud, pero se adhiere fuertemente a la piel y puede producir irritación, si esto sucede lávese inmediatamente.
- Si accidentalmente entra en contacto con las mucosas y con los ojos, lave la parte afectada de inmediato con abundante agua limpia, sin frotar ni restregar y si la situación lo amerita visite al médico.
- No vierta los desechos de IMPERPRIX en alcantarillas o fuentes de agua.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

Notas:

- La información, conceptos y sugerencias aquí presentadas es fruto del conocimiento, la experiencia y desarrollo actual del producto.
- IAC S.A.S. queda exenta de toda responsabilidad por el indebido uso del producto. No constituyen compromisos de responsabilidad o garantía sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control.
- IAC S.A.S., se reserva el derecho de hacer modificaciones en el producto sin previo aviso.
- IAC S.A.S., garantiza el IMPERMEABILIZANTE IMPERPRIX como producto en general y las especificaciones de la ficha técnica.
- El no seguir las instrucciones de uso y medidas de seguridad son causas para perder la garantía sobre el producto.
- Las especificaciones e información de esta ficha técnica están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

Toda la información contenida en esta ficha técnica del producto se revisó y actualizó el 2 de Marzo de 2015.

Para mayor información sobre otros usos, asesoría, sugerencias o comentarios se recomienda consultar y/o comunicarse previamente con el Departamento Técnico de IAC S.A.S. / Via la Cordialidad Calle 10 No. 128 - 91 Bodega 6 Telefax: XXX XXXX Cel.: 317 429 4352 Galapa, Atlántico, Colombia





IMPERMEABILIZANTES

FICHA TECNICA

Descripción

ImperpriX Accion Duo es un impermeabilizante acrílico en base acuosa para uso doméstico, es recubrimiento de alta viscosidad listo para aplicar, para uso múltiple como impermeabilizante y/o acabado en interior y exterior. Sus componentes lo hacen ideal para mejorar las condiciones de aislamiento térmico. Diseñado para proteger paredes, techos y diversos tipos de superficies, posee alta adherencia, elasticidad e impermeabilidad. Debido a su composición acrílica, permite un correcto sellado de los muros disimulando las imperfecciones de las superficies. Es un producto resistente, durable y también decorativo si se desea dejarlo como acabado. Se presenta en 3 colores: blanco, gris y rojo colonial.

Características:

- Alta repelencia al agua.
- Posee alta adherencia.
- Sólidos por peso: 65% aproximadamente
- Rendimiento aproximado: 1 galón en 7 a 9 m² (2 manos)
- No es combustible.
- No es tóxico.
- Alta elasticidad ante cambios térmicos.
- Secamiento: 1 a 3 horas, dependiendo del espesor.
- Diluyente: agua potable.
- Una vez seco pierde la tactosidad.



Superficie:

La superficie puede ser vertical u horizontal, debe ser consistente y estable, estar seca, limpia y libre de contaminantes como polvo, grasas, partículas sueltas, algas, hongos etc. que afecten la adherencia y permanencia del producto, en caso que la superficie contenga hongos o algas lávela con una solución de hipoclorito de sodio (blanqueador casero) de 1:1 en agua.

Aplicación:

homogenice bien el producto, aplique con brocha y/o rodillo diluyéndolo con agua potable si lo considera necesario. En superficies porosas aplique como imprimante una primera mano diluida en proporción aproximada de 1:1 o el IMPERPRIX IMPRIMANTE ACRILICO procurando que penetre bien en los poros y/o fisuras. Al aplicar segundas manos deberá estar totalmente seca la anterior. Dependiendo del tránsito o los usos, y en el caso de querer obtener una película de mayor resistencia mecánica, se refuerza colocando sobre la primera mano aun fresca del IMPERPRIX ACCION DUO una tela enmallada de nylon o tela de velo recubriéndola con una segunda capa de IMPERPRIX ACCION DUO sin diluir.



IMPERMEABILIZANTES

FICHA TECNICA



Precauciones:

Cuando accidentalmente el IMPERPRIX ACCION DUO contamine pisos, puertas u otros elementos, debe procederse de inmediato a limpiar y lavar con agua. Proteger la aplicación de la lluvia por lo menos durante 8 Horas después de aplicado. No se debe utilizar en sitios donde este en contacto permanente con agua. No colocar sobre la impermeabilización ningún tipo de objeto corto punzante. Se necesitan por lo menos dos manos sobre la imprimación.

Medidas de Seguridad:

- Este producto no es tóxico, ni inflamable y no presenta riesgo para la salud, pero se adhiere fuertemente a la piel y puede producir irritación, si esto sucede lávese inmediatamente.
- Si accidentalmente entra en contacto con las mucosas y con los ojos, lave la parte afectada de inmediato con abundante agua limpia, sin frotar ni restregar y si la situación lo amerita visite al médico.
- No vierta los desechos de IMPERPRIX ACCION DUO en alcantarillas o fuentes de agua.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

Notas:

- La información, conceptos y sugerencias aquí presentadas es fruto del conocimiento, la experiencia y desarrollo actual del producto.
- IAC S.A.S. queda exenta de toda responsabilidad por el indebido uso del producto. No constituyen compromisos de responsabilidad o garantía sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control.
- IAC S.A.S., se reserva el derecho de hacer modificaciones en el producto sin previo aviso.
- IAC S.A.S., garantiza el IMPERMEABILIZANTE IMPERPRIX ACCION DUO como producto en general y las especificaciones de la ficha técnica.
- El no seguir las instrucciones de uso y medidas de seguridad son causas para perder la garantía sobre el producto.
- Las especificaciones e información de esta ficha técnica están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

Toda la información contenida en esta ficha técnica del producto se revisó y actualizó el 2 de Marzo de 2015. Para mayor información sobre otros usos, asesoría, sugerencias o comentarios se recomienda consultar y/o comunicarse previamente con el Departamento Técnico de IAC S.A.S. / Via la Cordialidad Calle 10 No. 126 - 91 Bodega 6 Telefax: XXX XXXX Cel. 317 429 4352 Galapa, Atlántico, Colombia





IMPERMEABILIZANTES

FICHA TECNICA

Descripción

Imperprij Bath es un recubrimiento de alta viscosidad impermeabilizante acrílico en base acuosa, listo para aplicar, especial para evitar la filtración en losas de concreto de baños, posee alta adherencia, elasticidad e impermeabilidad. Debido a su composición acrílica, permite un correcto sellado de los pisos de baños antes de ser enchapados con baldosas de cerámica, no requiere el uso de telas excepto las zonas muy porosas que necesiten un mayor espesor de película y esquinas. Es un producto con alta resistencia al agua, con excelente adherencia al mortero de nivelación de pisos o revoque. Se presenta en color blanco y gris.

Características:

- Alta repelencia al agua.
- Posee alta adherencia.
- Sólidos por peso: 60% aproximadamente
- Rendimiento aproximado: 1 galón en 7 a 8 m²(2manos)
- No es combustible.
- No es tóxico.
- Alta elasticidad ante cambios térmicos.
- Secamiento: 1 a 3 horas, dependiendo del espesor.
- Diluyente: agua potable.
- Una vez seco pierde la tactosidad.



Superficie:

La superficie puede ser vertical u horizontal, debe ser consistente y estable, estar seca, limpia y libre de contaminantes como polvo, grasas, partículas sueltas, algas, hongos etc. que afecten la adherencia y permanencia del producto, en caso que la superficie contenga hongos o algas lávela con una solución de hipoclorito de sodio (blanqueador casero) de 1:1 en agua.

Aplicación:

homogenice bien el producto, aplique directamente sobre el mortero de nivelación de piso o el revoque con brocha y/o rodillo, aplique hasta tres manos en el piso y las paredes, refuerce las esquinas con tela enmallada de nylon o tela de velo. En superficies muy porosas aplique inicialmente el IMPERPRIX IMPRIMANTE ACRILICO procurando que penetre bien en los poros y/o fisuras. Al aplicar segundas manos deberá estar totalmente seca la anterior.

Deje secar durante 24 horas para instalar el recubrimiento cerámico.

En el caso de querer obtener una película de mayor resistencia mecánica, se refuerza colocando sobre la primera mano aun fresca del IMPERPRIX BATH una tela enmallada de nylon o tela de velo recubriéndola con una segunda capa de IMPERPRIX BATH.



IMPERMEABILIZANTES

FICHA TECNICA



Precauciones:

Cuando accidentalmente el IMPERPRIX ACCION BATH contamine pisos, puertas u otros elementos, debe procederse de inmediato a limpiar y lavar con agua.

Proteger la aplicación de la lluvia por lo menos durante 8 Horas después de aplicado.

No colocar sobre la impermeabilización ningún tipo de objeto corto punzante.

Se necesitan por lo menos 3 manos sobre la imprimación.

Medidas de Seguridad:

- Este producto no es tóxico, ni inflamable y no presenta riesgo para la salud, pero se adhiere fuertemente a la piel y puede producir irritación, si esto sucede lávese inmediatamente.
- Si accidentalmente entra en contacto con las mucosas y con los ojos, lave la parte afectada de inmediato con abundante agua limpia, sin frotar ni restregar y si la situación lo amerita visite al médico.
- No vierta los desechos de IMPERPRIX ACCION BATH en alcantarillas o fuentes de agua.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

Notas:

- La información, conceptos y sugerencias aquí presentadas es fruto del conocimiento, la experiencia y desarrollo actual del producto.
- IAC S.A.S. queda exenta de toda responsabilidad por el indebido uso del producto. No constituyen compromisos de responsabilidad o garantía sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control.
- IAC S.A.S., se reserva el derecho de hacer modificaciones en el producto sin previo aviso.
- IAC S.A.S., garantiza el IMPERMEABILIZANTE IMPERPRIX BATH como producto en general y las especificaciones de la ficha técnica.
- El no seguir las instrucciones de uso y medidas de seguridad son causas para perder la garantía sobre el producto.
- Las especificaciones e información de esta ficha técnica están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

Toda la información contenida en esta ficha técnica del producto se revisó y actualizó el 2 de Marzo de 2015.

Para mayor información sobre otros usos, asesoría, sugerencias o comentarios se recomienda consultar y/o comunicarse previamente con el Departamento Técnico de IAC S.A.S. / Via la Cordialidad Calle 10 No. 128 - 91 Bodega 6 Telefax: XXX XXXX Cel.: 317 429 4352

Galapa, Atlántico, Colombia

